



# TEXTURIZADO Blanco

Es un mortero no estructural diseñado para revestimientos y acabados interiores y exteriores, fabricado a base de Cemento blanco CPC-30, marmolina con granulometría controlada, mejorada con fibras y aditivos de alta calidad que son dosificados y mezclados en seco.

**Rendimiento: 0.016 m<sup>3</sup> (16 L) de mezcla x saco 25 kg**  
**En una superficie ideal de espesor mínimo de 6mm a dos capas**  
**Rinde: 2.6 m<sup>2</sup>**

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de rugosidad, planeidad y verticalidad del muro sobre la que se aplique.



Basada en la norma  
**NMX-C-529-ONNCCE 2017**  
" Mortero no estructural "

## Usos y aplicaciones

El Texturizado blanco se puede usar en interior y exterior para aplanado y texturizado de muros y plafones en espesores mínimos de 6 mm a dos capas, la **1er capa base o aplanado a 4 mm de espesor y la 2da capa de acabado o textura a 2 mm**, en diversos materiales como:

- Block de concreto
- Tabique de barro
- Elementos de concreto (castillos, trabes y cerramientos)
- Muros de concreto
- Panel de cemento
- Panel de yeso (aplicarse previamente sellador)

**Al aplicar el aplanado o capa base se recomienda reglear para darle la planeidad y nivel que requiera el muro.**

**El sustrato debe ser humedecido previamente a la colocación del aplanado base, y una vez seco, se podrá sellar para recibir la capa de textura y a las 24 hrs curarlo con un rodillo húmedo.**

## Ventajas

- Solo hay que agregar agua para usarse
- Mejor manejabilidad y consistencia
- Mejor desempeño y control de calidad en obra
- Máxima adherencia al concreto sin tener que picar
- Reducción de fisuras hasta un 80% mediante fraguado uniforme
- Mejor permeabilidad al exterior
- Repello 2 en 1, aplanamuros y dar texturas
- No se cuelga en espesores recomendados
- Menor desperdicio y mayor limpieza



## Datos técnicos

Resistencia promedio a la compresión	fj= 60 kg/cm <sup>2</sup> (5.8 MPa) NMX-C-529-ONNCCE
Tamaño máximo agregado	1.0 mm NMX-C-077-ONNCCE
Fraguado	Inicial < 3 h Final < 7 h ASTM C 266
Color	Blanco
Presentación	25 Kg
Agua por saco de 50 kg	5 a 5.25 L

IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana  
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.  
Teléfono: 55-5858-0370